




# G35 地台砂漿



## 產品說明

**金利中材 G35 地台砂漿** 是一種高品質的預拌地台砂漿。加水後，本產品即可混合成爲一種具有高抗壓強度的地台砂漿。本產品具有優異的收縮補償性能，故能減少因水泥收縮而形成的表面裂紋。本產品需水量低，故能保證砂漿的早期強度及其他作爲地台砂漿所需的重要性能。本產品爲包裝乾粉，每包只需加水即可取代傳統預拌或工地製作的地台砂漿。



## 一般用途

- 10-50mm 厚的地面找平
- 完工後可鋪設一般地板材料如各類型瓷磚、花崗岩或大理石磚等。
- 適用於混泥土地面、停車場、廚房、天台等
- 適用於室內或室外

## 主要優點

- 品質穩定
- 堅固表面
- 簡單易用
- 與一般材料相容
- 低收縮率
- 良好施工性
- 無毒環保

## 技術數據

產品特性	參考指標數據	金利中材G35
28天抗壓強度	≥ 25MPa	31.5MPa
28天抗折強度	≥ 6.0 MPa	6.8
28天黏結強度	≥1.5MPa	1.8
2H稠度損失率,%	≤30	14
保水率	≥88%	94.1
抗凍性-強度損失率,%	≤25	8
抗凍性-質量損失率,%	≤5	0.5
凝結時間,H	3~12	5.5

註: 以上為典型的實驗室條件下測試數據, 實際性能可能會因應現場施工環境和基底情況不同而略有差異。

環保資料	
揮發性有機化合物	≤ 10
綠建環評	產品在香港項目方圓 800 公里內生產
包裝成份	紙袋含 40%循環再造紙

包裝與產生量	
漿體密度	≥2,000
用水量(每包KG)	14.5~15.5%
覆蓋用量	1.8 kg/mm/m <sup>2</sup>
包裝規格 (每包)	40 kg
保質期	12 個月



註: 大約數值不包括任何材料損耗。

1) 以上為典型的實驗室條件下測試資料, 實際性能可能會因應現場施工環境和基底情況不同而略有差異。

2) 大約數值不包括任何材料損耗。

3) 如需較乾身的砂漿, 用水量可減少至約13.5%~14.5%。

4) 詳細檢測報告可向司工作人員查詢。

## 使用說明

(詳情請參閱施工方案)

### 表面處理

金利中材G35地台砂漿施工前應先清潔基面，建議使用高壓水槍去除所有灰塵、油漬、污垢物及鬆散雜質。。

### 攪拌

金利中材G35乾粉料加入約14.5~15.5%清水。  
• 用附有合適攪拌葉的低速電鑽進行機械攪拌。  
• 將粉料加入水中，然後開始攪拌約5分鐘，或直至均勻沒有塊狀為止。待漿料靜置5分鐘後，再略攪拌後即可使用。

### 施工

金利中材G35應在可工作時間內鋪設到位。這取決於許多因素，包括用水量、水溫、攪拌方法、基底狀態、環境溫度、相對濕度、陽光和氣流。建議使用木或鋼鏟刀施工。

### 完工表面

依據正確的施工方法及施工環境，金利中材G35地台砂漿完工後地台的平整度主要取決於施工的技巧及工序。施工完成後幾天內應澆水或使用養護劑進行養護，以達到最佳的效果。

### 限制

紫荊牌有限公司建議如工地情況許可，盡量保護施工範圍即晚不受乾燥環境影響或更長時間。

### 產品貯存

為確保產品質量，未使用前應貯存及放置在陰涼乾爽室內位置，原卡板及塑料圍膜保持原封防止破損。應避免陽光直接照射。應放在托板離地貯存，以防止雨水浸濕，避免過度疊壓。若不按照上述貯存方法，可能導致產品過早失效或結塊。

### 健康與安全

金利中材G35地台砂漿呈鹼性，會刺激皮膚。在使用過程中，應戴上合適的防護手套及護眼罩，避免吸入粉塵和接觸皮膚及眼睛。一旦接觸皮膚，應用清水沖洗。若接觸到眼睛，應立即用大量清水沖洗，並儘快就醫診治。本產品無毒並不易燃。

### 相關產品

其他相關的產品包括：

- 紫荊牌填縫劑類別
- 紫荊牌瓷磚膠類別
- 紫荊牌環保內牆膩子粉
- 紫荊牌環保外牆膩子粉

### 金利中材干粉砂漿類別:

- CS28特強黏結劑
- P238防滲底層批盪砂漿
- P150底層批盪砂漿
- P250底層批盪砂漿
- B120砌築砂漿
- B135砌築砂漿
- G38防水地台砂漿

**重點注意：**本單張內的所有資料均為我司目前所掌握的最佳知識，是真實和可信賴的。由於施工環境和有關施工人員不在我司可控制範圍內，因此就以上原因我司不能保證任何由我司或其代表所提出的議案。本中文單張只供顧客參考之用，若與英文版本有抵觸，將以我司網站英文電子版本為準。

地址:路環九澳聖母馬路206號澳門水泥廠

<http://www.mocement.com.mo>



紫荊牌有限公司

TEL:66161116/66726726/FAX:28310184

EMAIL:bauhinia.brand.co@gmail.com

