



紫荊牌膩子粉

混凝土、底灰及砌牆通用的柔性膩子

產品說明

紫荊牌膩子粉

是一種聚合物高性能環保基層找平材料，它耐水性好，無毒，無害，施工方便，

水聚合物改性膩子砂漿，可用作油漆飾面底層
使用時只需要用清水攪拌即可批牆，可節省大
量人力物力。

產品標準：

JG/T 298-2010 內牆

JG/T 157-2009 外牆

專為製作堅固及光滑的表面而設計，視乎情
況一般無需打磨。完成後的塗層適用於所有
乳膠漆和飾面材料。本產品簡單易用，可作
機械噴塗或人手施工。

一般用途

- 膩子粉適用於混凝土，水
泥牆石建築，石膏板，埃特
板，天花板等牆面基層找平
及已找平的基面適用於輕質
砌牆等基面的抹平適用於內
牆及天花工程。



主要優點

- 簡單易用
- 高黏結及附著力
- 防潮防霉品質穩定
- 高覆蓋力
- 特低揮發性有機化合物
- 可機械噴塗或人手批刮
- 表面光滑平整
- 高成本效益

技術數據

產品特性	紫荊牌膩子粉
VOC含量	合格

檢測標準：

GB18582-2020

USEPA 68260



產品特點：

1. 粘結力強，對牆體以及塗料具有極強的粘結力。
2. 觸變性好，通過簡單的抹平即可獲得近乎完美的、光滑的表面減少由於基面的不平整而造成的涂料浪費。
3. 抗裂性好，防潮性佳，確保牆體及漆面的干爽。
4. 質感自然，確保涂料的裝飾效果能徹底體現。

施工方法：

- 1、基材表面應結實平整，清潔，無油脂、無蠟染。
- 2、新抹灰的表面應養護約12天後方可批嵌膩子。
- 3、施工前若牆體過于干燥時，應濕潤牆面。
- 4、按粉料：水約3:1的配比，先將適量清水倒入容器中，再加入粉料，用電動攪拌器攪拌成均勻的無顆粒、無沉淀膏糊狀。
- 5、第一層膩子批刮完成4小時後方可進行第二次批刮。
- 6、膩子層厚度控制在約1.5mm左右，批刮完成24小時後。視溫濕度狀況建議澆水養護2-3天。
- 7、膩子層完成7天後方可涂刷涂料。如用抗碱底漆則可縮短。

注意事項：

- 1、施工前應先確定底材的平整度及垂直度。
- 2、攪拌好的膩子應在3小時用完，忌將已干結的膏漿加水混合再用，忌在雨淋下施工。
- 3、施工前若牆面過于干燥，應提前濕潤牆面至無明水為準。
- 4、視天氣狀況，可在1-2天內打磨。只打磨刀痕處，勿過度打磨。



使用說明

(詳情請參閱施工方案)

表面處理

施工表面應為光滑，無法被一至兩層塗層所覆蓋的突起物，可使用刮刀邊緣刮去或小心地敲平毛刺。

施工前應先清潔基面，建議使用高壓水槍去除所有灰塵、油漬、污垢物及鬆散雜質。用清水充分預濕基面，待表面晾乾無明水後始可施工。正確處理基面對獲得最佳黏附效果至為重要。

攪拌

將每袋紫荊牌膩子粉乾粉料加入適量清水。用附有合適攪拌葉的低速電鑽進行機械攪拌。將粉料加入水中，然後開始攪拌約5分鐘，直至均勻沒有塊狀為止。待漿料靜置約5分鐘後，再略攪拌後即可使用。

施工

在可工作時間內把漿料直接塗抹在基面上，而實際的可操作時間取決於四周溫度和相對濕度。砂漿應在基面上均勻鋪開，並推刮砂漿以確保與基材完全接觸並填充所有空隙或不平整表面。若有多餘的砂漿可以用直尺或鏟刀刮走。

如果膩子表面出現氣泡，即基面上可能有針孔或其他瑕疵，這種氣泡是源自被封在基面針孔內的空氣，隨空氣膨脹並上升到膩子層表面上所導致的。

建議等待1 – 2 小時(取決於現場條件)，讓所有氣泡排出。

完工表面

在膩子表面的氣泡或瑕疵可在砂漿稍微乾固後用刮刀輕壓帶走，但動作必須輕柔並且小心不要推移正在穩固附著基面的砂漿。此時施工表面切勿再度加水。如有需要，可用濕布濕潤刮刀，以助光滑表面的找平。

因基底、施工技巧或外在環境因素的影響，完工後的表面或會出現小量瑕疵，如針孔、細裂紋等，可以在其表面作簡單的修補。

如需多層施工，必須等待至前一層硬化完成後最少一天，方可進行第二層施工。

施工後的膩子表面，在一般情況下是非常光滑及平整，但也取決於施工的技巧及基底平整度。在完工表面乾固後可用合適的砂紙打磨去除抹紋，以達到更佳效果。

健康與安全

紫荊牌膩子粉呈鹼性，會刺激皮膚。在使用過程中，應戴上合適的防護手套及護眼罩，避免吸入粉塵和接觸皮膚及眼睛。一旦接觸皮膚，應用清水沖洗。若接觸到眼睛，應立即用大量清水沖洗，並儘快就醫診治。本產品無毒並不易燃。

產品貯存

為確保產品質量，未使用前應貯存及放置在陰涼並爽室內位置，原卡板及塑料圍膜保持原封防止破損。應避免陽光直接照射。應放在托板離地貯存，以防止雨水浸濕，避免過度疊壓。若不按照上述貯存方法，可能導致產品過早失效或結塊。

相關產品

其他相關的**紫荊牌有限公司**產品包括

- 紫荊牌瓷磚膠類別
- 紫荊牌干混抹灰砂漿類別
- 紫荊牌干混砌築砂漿類別
- 紫荊牌薄層干混抹灰砂漿
- 紫荊牌薄層干混砌築砂漿
- 紫荊牌干混地面基礎砂漿
- 紫荊牌干混防水地面砂漿
- 紫荊牌環保外墙膩子粉
- 紫荊牌填縫劑類別

重點注意：本單張內的所有資料均為我司目前所掌握的最佳知識，是真實和可信賴的。由於施工環境和有關施工人員不在我司可控制範圍內，因此就以上原因我司不能保證任何由我司或其代表所提出的議案。本中文單張只供顧客參考之用，若與英文版本有抵觸，將以我司網站英文電子版本為準。

地址：路環九澳聖母馬路206號澳門水泥廠

<http://www.mocement.com.mo>

TEL:66161116/66726726/FAX:28310184

EMAIL:bauhinia.brand.co@gmail.com



紫荊牌有限公司

